

*Articolo*  
**ARIEL**

*Collezione*  
 AUTUNNO/INVERNO 25-26

*Titolo*  
 NM. 5500

*Tariffa Doganale*  
 51062099

*Composizione*  
 10% WS 60% WV 17% ME 13% PVA

*Simboli di lavaggio*



*Made In*  
**MADE IN ITALIA**

*Tipo di Filato*  
 Cardato Fantasia Laminato

*Tipo Tintura*  
 Tinto Fiocco / Tops

*Tipo Nodi*  
 Nessun nodo

*Tipo Confezione*  
 Rocche da 1,0/ 1,2 kg - Scatole da 18 rocche

*Impiego*  
 Lavorare a 1 capo su macchina finezza 3/ 5

**È consigliabile non usare colori contrastanti in rigatura**

**Smacchinatura** Data la particolare struttura del filato si consiglia di lavorarlo a due o più guidafili. Si consiglia di utilizzare macchine dotate di alimentatori elettronici del filo.

**Uniformità** L'uniformità della resa e del colore sono garantiti nell'ambito della singola cotta; al cambio della cotta occorre verificare la nuova resa e colore. Per l'uniformità delle taglie, aspetto visivo e mano, fare sempre prove accurate di resa ui vari colori rappresentativi della produzione.

**Resa/Pilling** Fittezza di smacchinatura e tipo di trattamento influenzano notevolmente il risultato finale; si consiglia di effettuare prove preventive per valutare pilling e resa del capo.

**Lavaggio** PRESTARE MOLTA ATTENZIONE ALLE ISTRUZIONI DI LAVAGGIO FILATO CON SOLVRON (PVA) - FILAMENTO IDROSOLUBILE Non effettuare nessun tipo di pre-stiro (questa operazione fa sì che il Solvrton si cristallizzi impedendone il regolare dissolvimento in acqua).  
 1- primo lavaggio breve (1/2 minuti circa) in acqua calda (40 C° circa) con l'ausilio di sapone neutro follante. E' importante usare una quantità di acqua abbondante per facilitare il dissolvimento del Solvrton;  
 2- scarico dell'acqua;  
 3- centrifuga leggera;  
 4- trattamento lento in acqua fredda per circa 2 minuti con ammorbidente siliconico cationico  
 5- scarico dell'acqua;  
 6- asciugatura breve in tumbler.  
 Effettuare il trattamento sempre con capi al rovescio. Si consiglia, là dove necessario, di agire sulla fittezza di smacchinatura e sulla durata del trattamento per rendere il risultato finale più consono alle vostre esigenze.

**Scarto** E' da considerarsi nella norma uno scarto del 3/5%.

**Reclami** Non si accetteranno reclami per un quantitativo di filato smacchinato superiore ai 5 kg. per bagno.