





<i>Articolo</i> <b>FOCUS</b>	<i>Collezione</i> AUTUNNO/INVERNO 25-26
<i>Titolo</i> NM. 19/22000	<i>Tariffa Doganale</i> 51061090
<i>Composizione</i> 90% WO 10% PVA	<i>Simboli di lavaggio</i>     
<i>Made In</i> MADE IN ITALIA	<i>Tipo Tintura</i> Tinto Fiocco / Tops
<i>Tipo di Filato</i> Cardato Innovativo tipo Stoppino	<i>Tipo Confezione</i> Rocche da 1,0/ 1,2 kg - Scatole da 18 rocche
<i>Tipo Nodi</i> Nessun nodo	
<i>Impiego</i> Lavorare a 1 capo su macchina finezza 12	
<b>È consigliabile non usare colori contrastanti in rigatura</b>	
<i>Smacchinatura</i>	Si consiglia di utilizzare macchine dotate di alimentatori elettronici del filo.
<i>Uniformità</i>	L'uniformità della resa e del colore sono garantiti nell'ambito della singola cotta; al cambio della cotta occorre verificare la nuova resa e colore. Per l'uniformità delle taglie, aspetto visivo e mano, fare sempre prove accurate di resa ui vari colori rappresentativi della produzione.
<i>Resa/Pilling</i>	Fittezza di smacchinatura e tipo di trattamento influenzano notevolmente il risultato finale; si consiglia di effettuare prove preventive per valutare pilling e resa del capo.
<i>Lavaggio</i>	PRESTARE MOLTA ATTENZIONE ALLE ISTRUZIONI DI LAVAGGIO FILATO CON SOLVRON (PVA) - FILAMENTO IDROSOLUBILE Non effettuare nessun tipo di pre-stiro (questa operazione fa sì che il Solvror si cristallizzi impedendone il regolare dissolvimento in acqua). 1- primo lavaggio breve (1/2 minuti circa) in acqua calda (40 C° circa) con l'ausilio di sapone neutro follante. E' importante usare una quantità di acqua abbondante per facilitare il dissolvimento del Solvror; 2- scarico dell'acqua; 3- centrifuga leggera; 4- trattamento lento in acqua fredda per circa 2 minuti con ammorbidente siliconico cationico 5- scarico dell'acqua; 6- asciugatura breve in tumbler. Effettuare il trattamento sempre con capi al rovescio. Si consiglia, là dove necessario, di agire sulla fittezza di smacchinatura e sulla durata del trattamento per rendere il risultato finale più consono alle vostre esigenze.
<i>Scarto</i>	E' da considerarsi nella norma uno scarto del 3/5%.
<i>Reclami</i>	Non si accetteranno reclami per un quantitativo di filato smacchinato superiore ai 5 kg. per bagno.