

Articolo
SIRIO

Collezione
 AUTUNNO/INVERNO 25-26

Titolo
 NM. 1/14000

Tariffa Doganale
 51062099

Composizione
 9% WS 38% WV 28% VI 18% PA 7% ME

Simboli di lavaggio



Made In
MADE IN ITALIA

Tipo di Filato
 Cardato misto Cashmere con Lurex

Tipo Tintura
 Tinto Fiocco / Tops

Tipo Nodi
 Nessun nodo

Tipo Confezione
 Rocche da 1,0/ 1,2 kg - Scatole da 18 rocche

Impiego
 Lavorare a 1 capo su macchina finezza 12

È consigliabile non usare colori contrastanti in rigatura

Smacchinatura Si consiglia di utilizzare macchine dotate di alimentatori elettronici del filo.

Uniformità L'uniformità della resa e del colore sono garantiti nell'ambito della singola cotta; al cambio della cotta occorre verificare la nuova resa e colore. Per l'uniformità delle taglie, aspetto visivo e mano, fare sempre prove accurate di resa ui vari colori rappresentativi della produzione.

Resa/Pilling Fittezza di smacchinatura e tipo di trattamento influenzano notevolmente il risultato finale; si consiglia di effettuare prove preventive per valutare pilling e resa del capo.

Lavaggio Per ottenere la mano e la resa ottimale del prodotto finito, suggeriamo di sottoporre i capi ad un lavaggio delicato in acqua alla temperatura di 30/35°C circa con sapone neutro follante per circa 3/4 minuti (percentuale sapone 1g/L). Successivamente un risciacquo in acqua e un trattamento con ammorbidente in acqua tiepida (tipo ammorbidente siliconico cationico 1 g/L + emulsione siliconica 1 g/L) per 5/6 minuti. Effettuare un'asciugatura in tumber a circa 70/80°C. Trattare i capi sempre al rovescio. Si consiglia, là dove necessario, di agire sulla fittezza di smacchinatura e sulla durata del trattamento per rendere il risultato finale omogeneo e più consono alle vostre esigenze. In caso di capi rigati realizzati con colori forti e contrastanti suggeriamo un prelavaggio a secco per eliminare la quantità di colorante in eccesso. Il trattamento successivo ad acqua dovrà tenere conto del fatto che i colori non sono garantiti per maglieria in contrasto.

Scarto E' da considerarsi nella norma uno scarto del 3/5%.

Reclami Non si accetteranno reclami per un quantitativo di filato smacchinato superiore ai 5 kg. per bagno.